

BOSTIK 2720 MS

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МЯГКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- без растворителей;
- универсальное применение;
- отличная адгезия к большинству материалов;
- устойчивость к УФ – излучению;
- устойчивость к воздействию химикатов;
- высокая прочность;
- высокая эластичность;
- возможность окраски;
- возможность нанесения на влажные поверхности;

СВОЙСТВА

Bostik 2720 MS – это однокомпонентный мягко-эластичный гибридный герметик. Материал отверждается, взаимодействуя с содержащейся в воздухе влагой, при этом образует прочный, эластичный и устойчивый к деформациям шов, обеспечивая надежный барьер для проникновения влаги и воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik 2720 MS Рекомендован для применения внутри и снаружи помещений, для швов подверженных значительной деформации. Применяется для заполнения стыков и соединений в несущих стенах, перегородках и полах. Используется для стыковых соединений при монтаже окон, дверей, герметизации декоративных фасадных панелей и других элементов внешней и внутренней отделки.

Совместим с минеральными, металлическими, деревянными и другими поверхностями.

Одобен для применения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе для помещений предназначенных для хранения пищевых продуктов, без непосредственного контакта с ними.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума и смол или маслосодержащих продуктов;

При герметизации пластиковых поверхностей рекомендуется предварительно проверить адгезию герметика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--------------------------------|
| Основа | MS-полимер |
| Плотность | 1,5 г/см ³ |
| Модуль при 100% растяжении | < 0,4 Н/мм ² |
| Твердость по Шору, А | 25 |
| Упругое восстановление | > 70 % (DIN EN 27389-B-200) |
| Максимальное поглощение деформационных смещений | 25% |
| Время пленкообразования* | 2-3 часа |
| Скорость отверждения* | 2 мм в сутки |
| Усадка | менее - 3 % |
| Температура применения | От +5 °С до +40 °С |
| Устойчивость к воздействию температуры | От -40 °С до +80 °С |

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут изменяться.

НАНЕСЕНИЕ

- для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать;
- кромки швов, при необходимости, обклеивается малярной лентой;
- вставьте картридж/фольгированную тубу Bostik 2720 MS в пистолет для герметика, оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения;
- глубина соединения должна иметь правильное соотношение с его шириной. При ширине соединения ≤ 10 мм отношение глубины к ширине соединения должно составлять 1:1. При этом ширина и глубина соединения должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной ≥ 10 мм глубина равна 1/3 части ширины, плюс 6 мм;
- равномерно заполняйте шов герметиком без воздушных включений;
- после нанесения разгладьте получившийся шов смоченным мыльным раствором, шпателем и удалите защитную ленту.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- до высыхания – растворителем;
- после высыхания – механически.

РАСХОД

| ШИРИНА ШВА, ММ | ГЛУБИНА ШВА, ММ | РАСХОД 1 УПАКОВКИ 290 МЛ, П.М | РАСХОД 1 УПАКОВКИ 600 МЛ, П.М |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5 | 5 | 11,6 | 24 |
| 10 | 10 | 2,9 | 6 |
| 20 | 13 | 1,1 | 2,3 |

ХРАНЕНИЕ

- хранить в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
- оптимальная температура хранения от + 5 °С до + 25 °С при нормальной влажности;
- открытая упаковка хранения не подлежит и должна быть использована;
- высота складирования не более 8 рядов;
- срок годности:

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

| Цвет | RAL* | Упак (мл) | Арт. | Срок годности (мес) |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|---------------------|
| Anthrazit (мокрый асфальт) | 7015 | 600 | 30139420 | 12 |
| Dunkelbraun (темно-коричневый) | 8014 | 600 | 30591193 | 12 |
| Hellgrau (светло-серый) | 7036 | 290 | 30591192 | 18 |
| | | 600 | 30591190 | 12 |
| Schwarz (чёрный) | 9005 | 290 | 30138702 | 18 |
| | | 600 | 30138701 | 12 |
| Weiss (белый) | 9003 | 290 | 30591182 | 18 |
| | | 600 | 30591180 | 12 |

*Соответствие цветовой палитре RAL является условным. Приведенные номера цветов являются максимально близкими, но не идентичными оттенками.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке
- Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1 коробке



Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

